Tájékoztató a fonalak színtartósságáról

Előfordulhat, hogy egyes fonalak (pl. piros vagy kék) eresztik a színüket. Éppen ezért mielőtt a nagyobb munkába kezdenénk, mindenképpen ellenőrizzük a fonalak színtartósságát.

Színtartósság ellenőrzése

Vegyünk egy kis darab alapanyagot. Készítsünk rá néhány öltést a kérdéses színű fonallal. Áztassuk hideg vízben 2–3 órán át, majd fektetve szárítsuk meg. Ugyanezt a próbát végezzük el forró vízzel is. Ha az alapanyagon elszíneződést látunk („elvérzik" a fonal), akkor a fonalat mindenképpen elő kell mosni, mielőtt a nagyobb szakköri munkát elkezdjük, hogy az elkészült hímzés ne fogja össze az anyagot.

Hogyan mossuk elő a fonalat?

Ha a fonal gombolyagban van, motringoljuk le, vágjunk fel kb. 70–80 cm hosszú szálakra, és kössük össze egy laza kis kötegbe, hogy ne gubancolódjon. Ezután váltsuk a hideg és forró vizes áztatást, helyezzük forró vízbe, majd
hideg vízbe, ezt többször ismételjük, amíg látjuk, hogy a fonal ereszti a színét. A vízbe színfogó kendőt is tehetünk, amely magába szívja a kiengedett festéket, így gyorsabban tisztul a fonal.

Mit tegyünk, ha a hímzést már elkészítettük, de még nem mostuk ki?

Ebben az esetben a következő módszert alkalmazzuk. A kész hímzés felületére több helyre színfogó kendőt tegyünk. Az anyagot tegyük egy nagy lavorba, majd öntsük le forrásban lévő vízzel.
Ha a festék nagyon enged, a vizet cseréljük le, és ismét öntsük le forrásban lévő vízzel. Ezután hagyjuk a munkát a vízben kihűlni, a színfogó kendőkkel együtt.
Ha a fonal és az anyag már „elvérzett", akkor a színfogó kendő sokszor még segíthet enyhíteni az elszíneződést, de erős színoldódásnál sajnos nem mindig menthető teljesen a felület.

Mit tegyünk, ha az anyagot kimostuk, és a fonal teljesen elszínezte azt?

Előfordulhat, hogy mosás után a fonal festéke teljesen "elvérzik" az alapanyagon. Ebben az esetben az alábbi lépéseket javasoljuk:
Többszöri, váltogatott hőmérsékletű fürdő:
Áztassuk az anyagot felváltva hideg és forró vízben. Ezt több alkalommal ismételjük meg. A váltakozó hőmérséklet segíthet a festékoldásban.
Hosszabb idejű áztatás:
Érdemes akár több napig áztatni, naponta friss vízzel és új színfogó kendővel.
A színfogó kendőt mindig helyezzük a kritikus, elszíneződött területekre. Ha az elszíneződés továbbra sem jön ki, ebben az esetben javasoljuk, hogy az anyagot mosógépben, 60 °C-on mossuk ki. Ez segíthet a megfolyt festék további halványításában.
Szárítás napon
A napfény természetesen fakítja a színt, ezért célszerű az anyagot napon szárítani, hogy tovább világosodjon a nem kívánt elszíneződés.

A Szakkör